



ESMALTE AHORRO

DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquídicoo brillante económico, diseñado para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto y madera en ambientes interiores y exteriores.

USOS

Para pintar puertas metálicas, portones, ventanas, oficina, escuelas, etc.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Brillante
Peso por Galón a 25°C	Según color
Espesor recomendado película seca	1,5-2 mils de E. P. S por capa
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	(30-40) m ² /galón
Método de aplicación	Brocha, pistola o rodillo
Temperatura de almacenamiento	15°C y 40°C bajo techo
Brillo 60°	min. 80

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Se puede utilizar un Fondo Anticorrosivo COLOREAL, para mayor protección de la superficie.

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Para aplicación a pistola convencional, brocha o rodillo, se agrega hasta un 5% por volumen de Thinner de poder de solvencia media no alta, mezcle con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados.

TEMPERATURA AMBIENTAL

TEMPERATURA AMBIENTAL	AL TACTO	REPINTA R
25°C	1 hora	12 horas

TIEMPOS DE SECAMIENTO

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiente y el espesor de la película aplicada. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento.

PRESENTACIONES

Galón y ¼ galón

APLICACIÓN Y PRECAUCIÓN

Almacenar en lugar fresco, manténgase bien tapado. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. No Inhalar.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.