

PINTUFONDO FONDO 2 EN 1



COLOR

Blanco, negro, gris, rojo, naranja, verde y azul.

DESCRIPCIÓN

Fondo anticorrosivo de excelente calidad y acabado satinado. Está formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos que aportan alta resistencia a la humedad y a los agentes corrosivos que suelen atacar las superficies metálicas. Permite a su vez con un solo producto proteger y dar un acabado final en una misma aplicación.

USOS

Para pintar puertas metálicas, portones, ventanas, oficina, escuelas, etc.

PARA SUPERFICIES OXIDADAS

Usar el convertidor de óxido de Coloreal: OXI-FONDO

ESPECIFICACIONES

Acabado	Satinado
Peso por Galón a 25°C	Según color
Sólidos por volumen (%)	40-45%
Espesor recomendado película seca	1,5-2 mils de E.P.S por capa
Rendimiento teórico a 25 micrones de película seca	(30-40) m ² / galón
Método de aplicación	Brocha, pistola de aire o rodillo
Temperatura de almacenamiento	15C y 40°C bajo techo

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la mezcla y aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Se puede utilizar nuestro acondicionador de metales, para mayor una eficiencia del producto y mayor protección de la superficie.

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Para aplicación a pistola convencional, brocha o rodillo, se agrega un 5% máximo por volumen de Thinner, mezcle con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de "nata" "concha" "piel" en el almacenamiento de envases mermados.

TIEMPO DE SECADO

TEMPERATURA AMBIENTAL	AL TACTO	REPINTAR Segunda mano
25°C	30-45 min	3 a 6 horas

PRESENTACIONES Galón, ¼ galón.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.