

Masilla Epoxica Marina

ESPECIFICACIONES

Relación de mezcla	1 a 1 parte A y parte B
Tiempo de vida útil de la mezcla	20 a 30 minutos
Solidos por volumen	100%
Espesor de película húmeda	120 a 250 mils

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Se debe realizar el catalizado 1 a 1 en volumen para A con Parte B, garantizar una total incorporación, de ambas partes.
- La catalización debe realizarse en seco y luego aplicar en la superficie indicada de metal, concreto y/o mampostería, la masilla cura en presencia de humedad,

APLICACIÓN

- Aplicar con espátula a los espesores indicados.
- Cuando la superficie está completamente oxidada se recomienda preparar la superficie con chorro abrasivo. Si considera puede aplicar acabado epoxi Coloreal.

PRESENTACIÓN

-Parte A ¼ galón / CONT. NETO 0.776kg

-Parte B ¼ galón / CONT. NETO 0.822kg

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto inflamable.
- No Inhalar.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Masilla Epoxica Marina

Coloreal®



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A
VENEZUELA

COLOR



DESCRIPCIÓN

Es un producto de dos componentes, que debe ser catalizado su parte A y parte B, formulado con resinas epoxicas endurecidas con poliamida puede curar en humedad (bajo agua) y en ambientes secos. Excelente adhesión en superficies metálicas, concreto y mampostería.

USOS

- Se usa para reparación de tanques, tuberías, pilotes de puentes y estructuras expuestas a salpicaduras de olas, inmersión o humedad.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.