

Cemento Plástico

Coloreal.



40 AÑOS
DÁNDOLE COLOR A
VENEZUELA

COLOR APROXIMADO



DESCRIPCIÓN

Pasta a base de resinas acrílicas modificadas para juntas flexibles y sellado de superficies irregulares, como grietas, hoyos, pequeños orificios y grietas comunes en lozas, también para juntas, paneles de yeso y concreto. Con baja pérdida de volumen y gran adherencia sobre concreto, mampostería, techos de Acerolit, zinc, machihembrados, losa cero, etc.

USOS

- Sella juntas y filtraciones: Sin cinta (requiere acabado con Manto Fácil/Aluminizado Coloreal).
- Repara grietas: En estacionamientos y canchas deportivas de forma rápida.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

The Coloreal logo is located in the top left corner, featuring the brand name in a white, italicized serif font with a registered trademark symbol, set against a dark red background with a yellow swoosh.

Cemento Plástico

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Color	Gris
Solidos	62+/-1%
pH (T/C)	9 -10
Viscosidad de empaque	≥ 400.000 Cps.
Poder cubriente (R/C)	≥ 100
Densidad	5,00 +/- 0,05 Kg/gal
Rendimiento	5 m ² /galón
Aplicación	Espátula metálica o plástica
Tiempo secado al tacto	1 Hora

CARACTERÍSTICAS Y/O VENTAJAS PRINCIPALES

- Elimina y previene filtraciones y la humedad.
- Excelente resistencia al agua.
- Alta adherencia a las superficies descritas.
- Resistencia álcalina, moho y manchas.
- Es lijable.
- Excelente cubrimiento.
- Alta resistencia a elongación.
- Bajo contenido de VOC.
- No posee toxicidad residual, libre metales pesados como: Plomo y Cadmio.
- No se recomienda diluir en agua.
- No se desprende en condiciones extremas.
- Fácil aplicación con Espátula metálica o plástica.
- Producto no inflamable.



PRESENTACIÓN

- Galones plásticos (3.785 Kg)
- ¼ Galón plásticos

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal®

Cemento Plástico

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Cuando se vaya a aplicar el producto la superficie tiene que estar libre de: polvo, grasa, aceite y cualquier otra partícula extraña, mugre, o restos de partículas de otras pinturas y/o mantos asfálticos viejos parcialmente adheridos. Antes de aplicar, reparar o resanar los defectos que interfieren en el desempeño y la apariencia final del producto

- Consistencia pastosa, aplique con espátula metálica o plástica, repasando las juntas entre los paneles de concreto o cualquier fisura, grieta, ranura que se quieran rellenar en la superficie a reparar.
- Aplique una capa de 4 mm a 8 mm de espesor del Cemento Plástico Tapa goteras sin diluir sobre la grieta, por medio de la espátula metálica o plástica, presione firmemente con la espátula, extienda por lo menos de 5 a 8 cm más allá de la grieta a reparar.
- Dejar secar por lo menos ½ hora antes de aplicarla segunda mano.
- Cuando la grieta, hoyo u orificio es profundo, se deberá aplicar en capas entre 1 – 2 cm de espesor máximo
- Si desea que el acabado final tenga una apariencia totalmente lisa, sin hendiduras, bien uniforme, puede lijar el producto con lija de grano grueso a medio (80, 120, 220 etc.)
- Aunque el producto viene de consistencia pastosa y uniforme, recomienda ocasionalmente mezclarlo durante su uso.
- No aplicar el producto en superficies en tiempos lluviosos.
- No se recomienda su dilución.
- Finalmente una vez seco, puede aplicar el Manto Fácil Coloreal en cualquiera de sus colores.



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar el producto alejado del fuego y fuentes de calor.
- Manténgase bien tapado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.
- No Inhalar.
- Realizar la aplicación en áreas ventiladas.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal

Cemento Plástico

TOXICIDAD

- Evite el contacto del producto en la piel y los ojos, así como también la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale puede causar irritaciones digestivas o respiratorias.

CONTACTO CON LOS OJOS

- Causa irritaciones, en caso de contacto con la piel y los ojos, lave la parte afectada con abundante agua limpia, no frote y consulte al médico.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria, guantes, lentes y delantal durante la manipulación del producto.

INFORMACION ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha Técnica del producto, está concebida solamente como una guía para el uso del Cemento Plástico Tapa goteras y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta Ficha Técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en la obra de los métodos de instalación y las condiciones del tipo de obra.



OBSERVACION

El rendimiento es un cálculo teórico, y depende del tipo de sustrato (Concreto, mampostería, láminas de Acerolit o zinc, etc.), es necesario aplicar un área de prueba, para calcular el rendimiento real.

- No es inflamable.
- Solvente para limpieza: Agua.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.