Pintufondo

2 en 1



40 AÑOS

DÁNDOLE COLOR A VENEZUELA

COLORES APROXIMADOS

DESCRIPCIÓN

Fondo anticorrosivo de excelente calidad y acabado satinado. Está formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos que
aportan alta resistencia a la humedad y a los agentes corrosivos que suelen atacar las superficies metálicas. Permite a su vez
con un solo producto proteger y dar un acabado final en una misma aplicación

USOS

Superficies metálicas en interiores y exteriores (puertas, portones, ventanas y herrería en general).

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Coloreal

Pintufondo 2 en 1

ESPECIFICACIONES

Acabado	Satinado
Peso por Galon a 25° C	Según color
Sólidos por volumen (%)	40 - 45%
Espesor recomendado película seca	1,5-2 mils de E.P.S por capa
Rendimiento teórico a 25 micrones de pelicula seca	30 a 40m² / Galón
Metodo de aplicación	Brocha, Pistola, Rodillo
Temperatura de Almacenamiento	15° a 40° Bajo techo

Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de producto durante la mezcla y aplicación.

PRESENTACIÓN

- Galon
- 1/4 de Galon



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a pintar debe estar completamente libre de humedad, grasas y otros contaminantes.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Se puede utilizar nuestro acondicionador de metales, para mayor eficiencia del producto y mayor protección de la superficie.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

-Almacenar en lugar fresco.
-Mantener fuera del alcance de los niños.
-Manténgase bien tapado.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.

Pintufondo 2 en 1

TIEMPO DE SECAMIENTO

Temperatura Ambiental	Al Tacto	Repintar Segunda Mano
25° C	30 - 45 Minutos	3 - 6 Horas

Los tiempos de secamiento varían de acuerdo con la temperatura ambiente y el espesor de la película aplicada. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento.

APLICACIÓN

- Mezcle bien con espátula para obtener una completa uniformidad de color.
- Para aplicación a pistola convencional, brocha o rodillo, se agrega un 5% máximo por volumen de Thinner, mezcle con espátula hasta obtener una mezcla uniforme.
- Se aplican una (1) o dos (2) manos para obtener el espesor recomendado.
- Se debe tapar muy bien, para evitar la formación de “nata” “concha” “piel” en el almacenamiento de envases mermados.

PRESENTACIÓN

-Galon

-¼ de galón



ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Manténgase bien tapado.

Hecho en Venezuela por: Distribuidora Coloreal Del Centro, C.A.